



1. DESCRIZIONE

Idropittura murale traspirante a base di emulsioni viniliche in dispersione. Facile applicazione, buona copertura.

Classificazione UNI 8681

Pittura per strato di finitura, in dispersione acquosa, monocomponente, ad essiccamento fisico, opaca vinilversatica (B.4.C.O.A.2.HF)

Classificazione per impiego finale (UNI EN 13300) Decorazione

Destinazione d'uso

Interno

Idoneità supporti

Qualsiasi tipo di supporto in muratura e cartongesso

Confezioni

2,5 l | 5 l | 14 l

2. CARATTERISTICHE TECNICHE

Massa volumica	1,70 ± 20 g/l
Viscosità	liquido tixotropico
Residuo secco in peso	64% ± 2
Aspetto	opaco
pH	7,5-8
Colore	bianco

3. CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI

Punto di bianco	buono
Potere coprente	buono
Lavabilità (Resistenza alla spazzolatura a umido. UNI 10560)	non richiesta
Permeabilità al vapore d'acqua	alta

4. CARATTERISTICHE APPLICATIVE

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO:

In interno: su intonaco pulito, asciutto, esente da parti non ben ancorate non necessità di particolari preparazioni. E' comunque consigliato l'uso di **SIVACFIX**. Su intonaco sfarinante o finito a tempera, applicare una mano di **SIVACFIX** da diluire al 300% con acqua.
Su intonaci pitturati asportare ogni traccia di vecchia pittura in fase di distacco e applicare una mano di **SIVACFIX**.

DILUIZIONE con acqua:

1° mano 35% 2° mano 25 % in volume.

ESSICCAZIONE:

3/4 ore in condizioni normali

ATTREZZI:

Pennello, rullo e spruzzo

PULIZIA STRUMENTI:

Acqua

RESA PRATICA:

4/5 m² al litro a due mani

- NOTE:**
- Stoccaggio prodotto : 1 anno in contenitori chiusi e lontano dal gelo
 - La resa è indicativa essendo influenzata dalla struttura del supporto
 - Conservare il prodotto in luogo asciutto preservandolo dal gelo
 - Non applicare a temperature al di sotto di 6°C e al di sopra dei 35°C Non applicare con umidità relativa > 80%

SICUREZZA : Consultare la scheda di sicurezza SIVACTONE

Queste informazioni sono redatte al meglio delle nostre attuali conoscenze, derivate da studi di laboratorio e da esperienze pratiche. Tuttavia, essendo il prodotto usato al di fuori del nostro controllo, decliniamo ogni responsabilità per qualsiasi uso non ortodosso, pur garantendone la qualità secondo standard accettati dal mercato.

SIVAC
industria vernici

SIVAC srl

Via Borgognina, 58 61030 Lucrezia di Cartoceto (PU)
Tel +39 0721 895501 - fax +39 0721 894025
www.sivac.it - info@sivac.it  Sivac srl vernici